

시험성적서

접수 번호 : QS26-1014001

접수 일자 : 2026년 10월 14일

시 료 명 : 에코셀P

시료채취일 : 2026년 10월 02일

채 취 장 소 : 현장 내

시료채취자 : 김대현

의뢰인 : 서울특별시 마포구 독막로8길 49 (유니타워 7층)
한규택

생 산 자 : (주)삼주SMC

용 도 : 품질관리용

- 결 과 -

연번	시험종목	시험방법	시험결과
1	인장 성능: 인장강도 (N/mm ²)	KS F 3211:2026	2.3
2	인장 성능: 파단시의 신장률 (%)	KS F 3211:2026	397
3	인열 성능: 인열강도 (N/mm ²)	KS F 3211:2026	13.3
4	부착 성능: 무처리 (N/mm ²)	KS F 3211:2026	1.5

2026 년 10 월 23 일

작성자 : 이동엽



기술책임자 : 송락균



건설품질안전평가원



위변조 확인

Tel : 031-647-6460, Fax : 031-647-6408

주소 : 경기도 평택시 현덕면 서해로 467-55 <http://www.cqskor.com>

비고 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.